

STATUS ACRYLIC PRIMER

GRUND ACRILIC PE BAZĂ DE APĂ



DESCRIERE

STATUS ACRYLIC PRIMER este un substrat acrilic profesional, pe bază de apă, transparent, de calitate superioară, potrivit pentru suprafețele din interior și exterior. Este ideal pentru pregătirea suprafețelor noi, precum beton aparent, tencuieli, gips-carton, tencuieli stucco, cărămizi etc. Este, de asemenea, adecvat pentru stabilizarea suprafețelor vopsite anterior sau a varului.

Are o aderență excelentă, rezistență înaltă la substanțele alcaline și o bună elasticitate. Stabilizează suprafețele pe care le impregnează și asigură o bază puternic aderentă pentru vopseaua finală, asigurând o putere de acoperire îmbunătățită și o creștere semnificativă a durabilității. Este fără miros, se usucă rapid și nu este nociv pentru utilizator și pentru mediul înconjurător.

APLICARE

Potrivit pentru:

Pregătirea noilor suprafețe, precum beton aparent, tencuieli, tencuieli stucco, cărămizi etc., anterior aplicării vopselelor plastice (de interior)sau a celor acrilice.

- Stabilizarea suprafețelor vopsite cu vopsele pe baza de apă sau a celor cu var.
- Reducerea absorbției suprafețelor poroase.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Produs ecologic și fără solvenți.
- Fără miros.
- Nu conține amoniac.
- Putere mare de penetrare.
- Aderență puternică.
- Uscare rapidă.
- Acoperire excelentă.
- Lucrabilitate excelentă.
- Performanță ridicată.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără materii friabile și praf, mușgai, grăsimi. Îndepărtați toate reziduurile sau vopseaua veche scorojită. Dacă este necesar să gletuiți, folosiți **STATUS 100% ACRYLIC PUTTY** și, după ce se usucă, șlefuiți și îndepărtați bine praful. Dacă există

crăpături mari, folosiți chitul ușor, gata de aplicare, **STATUS ONE COVER**, într-un singur pas, fără șlefuire. Nu aplicați niciodată pe suprafețele care pot conține umezeală. Mai întâi, asigurați-vă că nu mai există cauza umezelii și că suprafața este complet uscată.

APLICARE

Agitați bine conținutul recipientului înainte de utilizare, diluați-l corespunzător și aplicați. După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în condiții bune pentru utilizările viitoare. Poate fi depozitat într-un recipient bine închis, fără nicio problemă pentru o perioadă lungă, cu condiția ca să nu fi fost diluat. Utilizarea materialului pe suprafețele absorbante sau foarte dure se face cu ajutorul unui pistol sau cu o bidinea. În acest fel,

se asigură penetrarea materialului pe întreaga suprafață, rapiditate de aplicare și economie de material. Când aplicați, trebuie să vă asigurați că materialul este absorbit și nu formează cruste pe suprafață. Pe suprafețele nou tencuite sau pe cele de beton, aplicarea vopselei poate fi făcută numai după 30-40 de zile.

Support tehnic +40751075102 • www.thrakon.gr

USCARE

Se usucă după 1-2 ore, în așa fel încât nu lasă urme la atingere. Rezistență deplină la spălare după 4 săptămâni.

REAPLICARE

Se poate reaplica după 3-4 ore. Timpul de uscare este valabil în condiții ambientale normale (25° C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambiant poate modifica duratele de mai sus.

CULORI

Alb în ambalaj, transparent după uscare.

CONSUM

15-20 m²/l (30-40 m²/l, după diluare), funcție de textura și de porozitatea suprafeței.

UNELTE DE APLICARE

Pensulă, bidinea, rolă sau pistol.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, scurgeți bine vopseaua în interiorul recipientului și spălați toate uneltele cu apă fierbinte și săpun. Nu aruncați resturile în apa freatică.

AMBALARE

Valabil în recipiente de plastic de 0,75 l, 3 l, 10 l.

DEPOZITARE

În ambalajul sigilat, original, în mediu uscat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +35 ° C, timp de 24 luni de la data fabricației.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (VOC)

Limitele valorilor europene a VOC (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A / a "Pereți interior mați & plafoane (luciu ≤ 25 @ 60 °)», tip Y, FAZA II: 30 gr / l.

Conținutul maxim de VOC a produsului gata de aplicare: 25 gr / l.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu vopsiți la temperaturi sub 10° C sau dacă urmează să plouă. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare. Condițiile nefavorabile în timpul

sau imediat după aplicare pot afecta proprietățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS ACRYLIC PRIMER

GRUND ACRILIC PE BAZĂ DE APĂ



PRECAUȚII

Pentru informații cu privire la folosirea în siguranță, depozitare și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă Fișă de siguranță.. Resturile de vopsea nu trebuie aruncate odată cu

deșeurile menajere. Cereți informații autorităților locale cu privire la evacuarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	PREȚ
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,03 ± 0,05
Vâscozitate	(sec)	Brookfield	16.000 ± 2.000
pH		ISO 976-96	8-8,7
Diluția de apă	(%)	-	300-400

Note: Măsurătorile au fost făcute în laborator, la o temperatură de +23° C, RH 50% și fără ventilație. Este posibil ca acestea să varieze în funcție de condițiile mediului ambiant, precum temperatura, umiditatea, ventilația și absorbanta substratului.