

GYPSUM BOARD PRIMER

DESCRIERE

Gypsum Board Primer este o amorsă pe bază de apă, de culoare albă, recomandată pentru interior. Oferă o aderență foarte bună, netezind în special denivelările de pe suprafața gips-cartonului, dar și suprafețe de zidărie, beton.

Este un produs conceput pentru a reduce absorbția suprafeței destinate vopsirii. Asigură o bază puternic aderentă pentru vopsea finală.

Este un produs inodor, se usucă rapid și nu este nociv pentru utilizator și pentru mediul înconjurător.

GAMA DE APLICARE

Recomandat pentru:

- Reducerea absorbției, în special pe suprafețele de gips-carton
- Netezește denivelările de pe suprafața de gips-carton, dar și suprafețe de zidărie precum pereți gletuiți, beton.

AVANTAJE-CARACTERISTICI

- Compuși organici cu volatilitate scăzută
- Inodor
- Putere mare de penetrare
- Disponibil în culoarea alb. Poate fi colorant în mii de nuanțe prin sistemul de colorare Status.
- Uscare rapidă
- Netezește denivelările de pe suprafața de gips-carton
- Lucrabilitate excelentă
- Performanță ridicată.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără materii friabile și praf, mușgai, grăsimi. Îndepărtați toate reziduurile sau vopseaua veche scorjită. Dacă este necesar să gletuiți, folosiți **STATUS 100% ACRYLIC PUTTY** și, după ce se usucă, șlefuiți și îndepărtați bine praful.

Dacă există fisuri mari, folosiți chitul ușor, gata de aplicare, **STATUS ONE COVER**, într-un singur pas, fără șlefuire. Nu se aplică niciodată pe suprafețe care pot conține umiditate. Mai întâi asigurați-vă că sursa umezelii a fost oprită și că suprafața este complet uscată.

APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare, diluați corespunzător și aplicați. Închideți bine recipientul după utilizare pentru a păstra produsul în condiții bune pentru o utilizare ulterioară. Produsul se aplică cu un pistol pe suprafețele absorbante sau pe cele foarte aspre. Acest lucru asigură o pătrundere uniformă, o aplicare rapidă și eficiență a timpului.

Atunci când aplicați, asigurați-vă că amorsa este absorbită și nu doar stă pe suprafață, formând o crustă. După aplicare, reziduurile trebuie îndepărtate. Pe suprafețele nou tencuite sau pe cele de beton, aplicarea produsului poate fi făcută numai după 30-40 de zile. Aceste perioade variază în funcție de condițiile meteorologice (umiditate relativă și temperatură).

USCARE

Uscată la atingere după 1 oră. Aceste perioade variază în funcție de condițiile meteorologice (umiditate relativă și temperatură).

REVOPSIRE

Revopsire după 4 ore. Timpii de uscare se referă la condiții normale de mediu (25 ° C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și umiditate a mediului poate modifica timpul de mai sus.

NUANȚE

Disponibil în culoarea alb. Poate fi colorant în mii de nuanțe prin sistemul de colorare Status.

CONSUM

12-15 m²/lt, funcție de textura și porozitatea suprafeței.

UNELTE

Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, colectați amorsa rămasă într-un recipient și curățați uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați apa reziduală în canalizare.

AMBALARE

Disponibil în recipiente de plastic de 3 lt și 9 lt.

DEPOZITARE

În ambalajul sigilat, original, în mediu uscat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +35 ° C, timp de 24 luni de la data fabricației.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

- CLASA C.O.V Grunduri de impregnare
- Limita C.O.V : 30 gr/lt
- Conținut COV maxim de produs gata de utilizare: 29 gr / lt

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C.
Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere.

Resturile de material nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,71 ± 0,03
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	18.000 ± 2.000
pH		ISO 976-96	8-9
Diluția cu apă	(%)	-	5-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23°C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.