



BOSTIK

Primer SX Black

AMORSA NEAGRA PENTRU LEMN

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Primer SX Black este o amorsa lichida de culoare neagra pentru imbunatatirea aderenței. Tratarea prealabila a structurilor de sustinere din lemn, plane si netede, pe care vor fi lipite panourile de placare.

AVANTAJE:

- Imbunatateste aderența adeziva
- Rezistent la UV si la apa
- Testat KOMO

MOD DE APLICARE

Suprafata : Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate fara praf si grasimi. Continutul de umiditate al lemnului nu trebuie sa depaseasca 18%.

Pregătire: Agitati bine inainte de utilizare. Pastrati ambalajul inchis ermetic pana in momentul utilizarii produsului. Nu aplicati amorsa direct din ambalaj. Turnati o cantitate de amorsa cat veti folosi in interval de 30 de minute intr-o tava pentru vopsea curata si uscata. Nu folositi reziduurile de amorsa. Dupa aceea, inchideti imediat cutia de amorsa. Vetii obtine o aderență optima atunci cand lipirea se realizeaza in termen de 6 ore de la uscarea amorsei. Prin urmare, nu aplicati amorsa pe zone care nu pot fi lipite in termen de 6 ore. Evitati sa atingeti suprafetele curatate si tratate in prealabil, deoarece acest lucru poate afecta negativ aderența. Condensul poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra aderenței.

Aplicarea amorsei si ulterior etansarea sau lipirea in conditii foarte umede, cum ar fi ceata densa, nu sunt recomandate.

Aplicare: Amorsa trebuie aplicata cu ajutorul unei role curate de catifea cu puf scurt sau al unei perii curate adecvate. Aplicati amorsa pe suprafetele de lipire astfel incat amorsa sa formeze un strat sau o pelicula continua. Aplicati amorsa intr-un singur strat suficient de gros.

Temperatura de aplicare: Intre +5 si +30 °C.

Timp de uscare: Timp minim de uscare de 60 de minute.



PROPRIETATI

- Esential pentru obtinerea unei aderențe de lunga durata a adezivilor pentru panouri de placare (H970 MMPaneltack si H975 HM Paneltack) pe barnele de sustinere din lemn.
- Testat de SHR in conformitate cu BRL 4101 partea 7 si inclus in certificatele KOMO.
- Culoare neagra, creand un efect de umbra in imbinarea dintre panouri.
- Rezistent la UV si la apa.
- Acoperire buna.

CARACTERISTICI TEHNICE

Continut uscat	aprox. 65%
Densitate	1,03 g/ml
Punct de aprindere	<21°C
Timp de uscare	60 minute (la 20°C / 50% RH)
Codul articolului	30023350
Cod EAN	8713572600203
Culoare	Negru
Ambalaj	cutie 1l
Ambalat per cutie	6



TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original nedesfăcut, depozitat într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între + 5 °C și + 30 °C, termenul de valabilitate este de până la 9 luni de la data producției. Are un termen de valabilitate limitat odata ce ambalajul a fost deschis

ALTE INFORMATII

Fisa cu date de securitate este disponibila pe bostikdsd.thewerco.com

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

