



Prep G Plus

AMORSA NEAGRA PENTRU ALUMINIU

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Prep G Plus este un amorsa neagra cu uscare rapida pentru aluminiu.

- Amorsarea aluminiului anodizat sau a aluminiului gol pentru lipirea panoului de placare
- Repararea vopselelor deteriorate pe suprafețele metalice

Profile de aluminiu pentru lipirea panourilor de placare.

Prep G Plus este potrivit ca amorsă neagra pentru profilele din aluminiu anodizat sau aluminiu gol, cum ar fi EN AW-6060 T66 si EN AW-6063 T66, cu o grosime minima de 1,5 mm.

AVANTAJE INTELIGENTE:

- Uscare rapida
- Pregatire intr-o singura etapa

MOD DE APLICARE

Suprafetele: Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara urme de praf si de grasime. Suprafata profilelor de aluminiu trebuie sa fie nedeteriorata (adica fara zgarieturi sau coroziune). Suprafetele trebuie sa fie curatate cu un produs precum Bostik Cleaner I sau Liquid 1. Acesta trebuie lasat sa se usuce timp de 10 minute.

Aplicare: Pastrati recipientul de Prep G Plus inchis pana la momentul utilizarii. Prep G Plus reactioneaza in prezenta umiditatii aerului. Agitati recipientul inainte de utilizare. Un recipient deschis nu trebuie refolosit.

Mijlocul preferat de aplicare este folosirea unui aplicator de spuma adecvat si curat (dar este acceptata si o pensula sau o rola din lana de miel). Inchideti imediat recipientul, deoarece amorsa se evapora rapid. Prep G Plus se aplica, de preferinta, dintr-o singur strat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate	aproximativ 0,95 g/ml
Culoare	negru
Timp de uscare	min. 30 minute pe aluminiu
Temperatura de prelucrare	aprox. 60 kg/m ³
Codul articolului 250 ml	+5 la +30 °C
Cod EAN	30602131
Codul articolului 1 l	30603148
Cod EAN	8713572033254
Ambalaj	12

Temperatura de aplicare: de la +5 la +30°C. Evitati utilizarea in conditii foarte umede si pe suprafete reci. Amorsa nu trebuie sa fie aderenta inainte de lipire.

Timp de uscare: Pe aluminiu, Prep G Plus trebuie lasat sa se usuce timp de cel putin 30 de minute. Adezivul trebuie aplicat in termen de 24 de ore.

Consum: Consumul de Prep G Plus este de aproximativ 10 m² per litru.

TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original nedesfăcut, depozitat într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între + 5 °C și + 30 °C, termenul de valabilitate este de 12 luni de la data producției. Are un termen de valabilitate limitat odata ce ambalajul a fost deschis

ALTE INFORMATII

Fisa cu date de securitate este disponibila pe bostiksdsthevercs.com

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

