



BOSTIK

Primer MSP

AMORSA PENTRU SUPRAFETE POROASE

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Bostik Primer MSP este o amorsa monocomponenta transparenta, pentru imbunatatirea aderenței etansanților și adezivilor pe suprafețele poroase și minerale, cum ar fi caramida, beton, BCA, ceramica și alte materiale similare.

Produs esențial pentru obținerea unei aderențe durabile.

AVANTAJE:

- Timp de uscare: 1 ora
- Pentru suprafețe poroase
- Imbunătățeste aderența

UTILIZARI

Primer MSP este utilizat pentru imbunatatirea aderenței pe suprafețe din caramida, beton, BCA, piatra, ceramica de construcții, cuart sinterizat, fibrociment, etc. Primer MSP face parte din sistemul Bostik PanelTack și este recomandat pentru imbunatatirea aderenței pe:

- Placile din fibrociment Equitone (Natura, Natura Pro, Pictura, Textura),
- Placile din fibrociment Cembrit (Solid, Cover, Transparent),
- Placile ceramice fără plasa din fibra de sticlă pe intrados,
- Placile din cuart sinterizat fără plasa din fibra de sticlă pe intrados,
- Placile Rockpanel,
- Și altele.

MOD DE APLICARE

Pregătirea suprafeței: Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și fără urme de grăsime.

Agitați recipientul înainte de utilizare. Pastrați recipientul închis până în momentul utilizării. Nu folosiți amorsa direct din ambalajul original. Turnați într-un vas curat, într-o cutie metalică sau o tavă pentru vopsea, cantitatea ce poate fi aplicată în 30 de minute, apoi repetați procesul până la finalizarea proiectului. Nu utilizați reziduurile de amorsa ramase. Închideți bine recipientul după fiecare utilizare. Cele mai bune rezultate de aderență se obțin atunci când lipirea sau etansarea, se realizează într-un interval de 6 ore, de la uscarea amorsei. Prin urmare, nu tratați o suprafață mai mare, decât suprafața pe care o puteți lipi sau etansa într-un interval de 6 ore. Evitați contactul cu suprafețele curățate și amorstate.

Nu utilizați atunci când apar condiții de condensare a vaporilor de apă (de exemplu: condiții de umiditate foarte ridicată a aerului, în timpul cetii dense, a precipitațiilor, a temperaturilor scăzute).

Aplicare: Aplicați amorsa cu o pensulă curată sau cu o rolă curată, în benzi late de 10-15 cm, în locurile destinate aplicării adezivului. Deși amorsa este transparentă și nu se decolorează, este posibil ca un strat de amorsa să fie totuși vizibil. În cazul în care nu se dorește acest lucru, se poate folosi o bandă de mascare pentru a acoperi părțile de la suprafață, unde nu este necesară amorsa. În cazul suprafețelor foarte poroase, poate fi necesar un al doilea strat de amorsa, se poate aplica după uscarea primului strat (după aproximativ 60-90 minute). Pentru a asigura o adeziune corespunzătoare și o compatibilitate între materiale este necesară efectuarea de teste preliminare.

Temperatura de aplicare: De la +5°C până la +30°C.

Timp de uscare: minim 60 de minute.

Consum: În funcție de porozitatea suprafeței, între 2 și 4 m² per litru.

CARACTERISTICI TEHNICE

Continut uscat	40%
Greutate specifica	0,95 g/ml
Timp de aprindere	<21°C
Timp minim de uscare	60 min. (la +20°C / 50% RH)
Culoare	transparent
Ambalaj	cutie 500 ml

TERMEN DE VALABILITATE

A se păstra în condiții racoroase, uscate și ferite de îngheț, în ambalajul original. Poate fi depozitat timp de 12 luni. După deschiderea ambalajului, termenul de valabilitate este limitat.

ALTE INFORMATII

Urmatoarele informatii sunt disponibile la cerere:

- Fisa cu Date de Securitate (MSDS)

Cititi informatiile de pe eticheta si fisa cu date de securitate a produsului. Datorita continutului de solventi puternici si a riscului de deteriorare a suprafeței, înainte de aplicare, verificați reacția pe suprafața ce urmează a fi tratată.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

